

PISOS CORONA

## PISO EUCALIPTO CAFE CD

**Referencia:** 552124761  
**Formato:** 55.2X55.2 cm  
**Color:** CAFE\BROWN



|  |  |   |
|--|--|---|
|  | TRÁFICO   TRAFFIC                      | Residencial General / General Residential |
|  | ACABADO   FINISH                       | Brillo Mate                               |
|  | ASPECTO                                | CD / Caras diferenciadas                  |
|  | M2 POR CAJA<br>SQ FT APPROX            | 1,82<br>19,59                             |
|  | UNIDADES   PIECES                      | 6   |
|  | PESO BRUTO CAJA kg<br>WEIGHT LB APPROX | 30,87<br>68,06                            |
|  | ESPESOR NOMINAL<br>NOMINAL THICKNESS   | 8.2 ± 0.3                                 |
|  | CAJAS POR ESTIBA<br>CARTONS PER PALLET | 60  |
|  | VOLATILE ORGANIC<br>COMPOUNDS          | 0   |

El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.

The color represented in the photograph is an approximation to the real color.

### TRÁFICO RESIDENCIAL GENERAL

Pisos para uso en todas las áreas interiores de viviendas.

Importante: Debido al intenso tráfico de las cocinas, es aconsejable usar productos mates o protegidos con granillas.

Precaución: A excepción de los productos Corona ARD® y ARD® PRO, los productos cerámicos al contacto con el agua disminuyen su resistencia al deslizamiento. En áreas húmedas son recomendados productos con alto coeficiente de fricción.

### CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y BENEFICIOS:

Inspirado en el afamado cedro, el piso tipo madera Corona EUCALIPTO en formato 55.2x55.2 y tono café refleja en su superficie brillo/mate lo místico y encantador de las vetas y nudos propios de este tipo de árbol, la fusión intensa y original de color en cada uno de sus listones nos propone una mezcla audaz y versátil que facilita su combinabilidad con un sinnúmero de estilos decorativos. Ideal para uso residencial general. Este piso incorpora la tecnología Perdura que le confiere al producto mayor resistencia al desgaste y a los rayones con el paso del tiempo, además de la tecnología de impresión digital HD.

### Garantía Corona | Corona quality guaranteed: 10 Años/Years

Este producto cumple con las siguientes normas:  
Norma Técnica Colombiana NTC - 919 Versión 2022 anexo K  
Norma Técnica Internacional ISO 13006 Anexo K

Mayor información de garantía consulte [www.corona.co/garantias](http://www.corona.co/garantias)

**OrchidCeramics®**



## PISO EUCALIPTO CAFE CD

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS<br>TECHNICAL CHARACTERISTICS               | ENSAYO   TEST                          | ESPECIFICACIÓN<br>SPECIFICACION<br>NTC 919 / ISO 13006   | MEDICIONES LOTES PROMEDIO CORONA/<br>CORONA AVERAGE LOT MEASUREMENTS |
|---|--|--|--|
| ANCHO Y LARGO<br>LENGTH AND WIDTH                                   | NTC 4321 - 2<br>ISO 10545 - 2          | (±) 2.00% del tamaño de fabricación;<br>hasta máximo 5 mm  | (±) 2.00% del tamaño de fabricación; hasta máximo 5 mm               |
| PLANIRADIDAD DE LA<br>SUPERFICIE<br>SURFACE FLATNESS                | Curvatura Central<br>Central Curvature | NTC 4321 - 2<br>ISO 10545 - 2  | (±) 0.30% de la diagonal del tamaño de fabricación                   |
|   | Curvatura del lado<br>Edge Curvature   | NTC 4321 - 2<br>ISO 10545 - 2  | (±) 0.30% del tamaño de fabricación                                  |
|   | Ortogonalidad<br>Warpage               | NTC 4321 - 2<br>ISO 10545 - 2  | (±) 0.30% de la diagonal del tamaño de fabricación                   |
| DEFECTOS SUPERFICIALES<br>SURFACE DEFECTS                           | NTC 4321 - 2<br>ISO 10545 - 2          | Mínimo 95% libre de defectos /<br>Minimum 95% without defects  | Mínimo 95% libre de defectos / Minimum 95% without defects           |
| ABSORCIÓN DE AGUA<br>WATER ABSORPTION                               | NTC 4321 - 3<br>ISO 10545 - 3          | Mínimo 6% Máximo 10%   | Mínimo 6% Máximo 10%   |
| RESISTENCIA A LA ROTURA<br>BREAKING STRENGTH                        | NTC 4321 - 4<br>ISO 10545 - 4          | Mínimo 800 N / Minimum 800 N   | Mínimo 900 N / Minimum 900 N   |
| MÓDULO DE ROTURA<br>MODULUS OF RUPTURE                              | NTC 4321 - 4<br>ISO 10545 - 4          | Mínimo 18 N/mm <sup>2</sup> , Mínimo individual<br>16 N/mm <sup>2</sup> , Minimum 18 N/mm <sup>2</sup> | Mínimo 25 N/mm <sup>2</sup> / Minimum 25 N/mm <sup>2</sup>           |
| RESISTENCIA A LA ABRASIÓN<br>ABRASION RESISTANCE                    | NTC 4321 - 7<br>ISO 10545 - 7          | Informe de cumplimiento de la clase de<br>abrasión y los ciclos  | Clase 3 / Class 3  |
| COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO<br>DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION | NTC 4321 - 17<br>ISO 10545 - 17        | Declarado por el fabricante / Metodo<br>de ensayo disponible   | Clase 1 / Class 1  |
| RESISTENCIA AL MANCHADO<br>RESISTANCE TO STAINING                   | NTC 4321 - 14<br>NTC 4321 - 14         | Mínimo clase 3 / Minimum class 3   | Mínimo clase 5 / Minimum class 5                                     |
| RESISTENCIA A AGENTES QUÍMICOS<br>RESISTANCE TO CHEMICALS           | NTC 4321 - 13<br>NTC 4321-2 - 13       | Mínimo clase B / Minimum B class   | Mínimo Clase A / Minimum A Class                                     |
| RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO<br>THERMAL SHOCK RESISTANCE           | NTC 4321-2 - 9<br>NTC 4321 - 9         | La indicada por el<br>fabricante/Manufacturer to state<br>classification                               | Mínimo clase BA/ Minimum BA class                                    |

Descargar recomendaciones de uso en: <https://www.corona.co/instructivos/pisos-y-paredes>  
Este producto es elaborado en Colombia, en la planta de Madrid, Cundinamarca

### FUENTES DE MATERIA PRIMA RESPONSABLES:

Corona tiene un reporte sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report.  
Puede encontrarlo aquí: <http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible>

Colombia

OrchidCeramics®

